

Buxy Bayadère

Pierre Calcaire



Buxy Bayadère



Nature	Aspect	Origine
Calcaire à entroques. Jurassique moyen. Etage Bajocien.	Fond gris bleu à ramages rouges et jaunes, pâte compacte à grain serré et fin.	FRANCE - BOURGOGNE Buxy (Saône et Loire) 40 km de Beaune

Emplois préconisés

Revêtement de sol : Trafic collectif modéré extérieur et intérieur
Revêtement mural mince : Collé, Attaché, Elévation extérieure, Bandeau extérieur, Appui extérieur, Soubassement extérieur, Couronnement extérieur
Mur massif : Elévation extérieure, Rejailissement extérieur, Bandeau extérieur, Appui extérieur, Soubassement extérieur, Corniche extérieure

Art	Erscheinungsbild	Gemeinde
Breccienhaltiges Biokalkarenit. Mittlerer Jura. Aalenschicht.	Blaugrauer Grund mit roten und gelben Verzweigungen, kompakte Masse mit enger und feiner Körnung.	FRANKREICH - BURGUND Buxy (Saône et Loire) 40 km von Beaune

Empfohlene Anwendungen

Bodenbelag:	Mittlere Beanspruchung mit hohem Aufkommen im Außenbereich und im Innenbereich
Dünne Wandverkleidung:	Geklebt, Befestigt, Hohe Anbringung im Außenbereich, Blende im Außenbereich, Stützfunktion im Außenbereich, Unterbau im Außenbereich, Abdeckung im Außenbereich
Massivmauer:	Hohe Anbringung im Außenbereich, Rückprall im Außenbereich, Blende im Außenbereich, Stützfunktion im Außenbereich, Unterbau im Außenbereich, Vorsprung im Außenbereich

Nature	Appearance	Location
Crimoidal biocalcarenite. Middle Jurassic. Aalenian stage.	Grey-blue background with red and yellow foliage pattern, compact with close, fine grain.	FRANCE - BOURGOGNE Buxy (Saône-et-Loire) 40 km from Beaune

Recommended uses

Flooring: Outdoor and indoor public moderate traffic
Wall cladding: Glued, Standard fixing, Exterior cladding, Outdoor listels, Outdoor sills, Outdoor plinths, Outdoor coping
Exterior wall, Springing course: Exterior cladding, Outdoor spouts, Outdoor listels, Outdoor sills, Outdoor plinths, Outdoor cornices

Тип	Внешний вид	Происхождение
Известняк со скелетами иглокожих. Юрский средний период. Ааленский ярус.	Основа серо-голубая с красными и жёлтыми разводами, базис плотный с частыми и мелкими зёрнами.	ФРАНЦИЯ - БУРГУНДИЯ Букси (Сона и Луара) 40 км от Бона

Рекомендации по применению

Покрытие пола:	Для коллективного умеренного наружного и внутреннего использования
Покрытие стен тонким слоем:	на клею, крепления, Наружное использование для фасадов, Междуетажный карниз снаружи, Наружный парапет, Наружный цоколь, Наружная венчающая часть
Внешняя стена:	Наружное использование для фасадов, Отражающая поверхность снаружи, Междуетажный карниз снаружи, Наружный парапет, Наружный цоколь, Наружный нависающий карниз

Caractéristiques techniques/Identifizierungsbogen/Characteristics/Идентификационная карта

• Porosité ouverte • Open porosity • Offene Porosität • Открытая пористость	NF EN 1936	1/4 %
• Masse volumique apparente • Apparent density • Rohdichte • Объёмная масса	NF EN 1936	2500/2700 kg/m ³
• Coefficient de capillarité C₁ • Capillarity coefficient C ₁ • Kapillares Saugvermögen C ₁ • Коэффициент капиллярного всасывания C ₁	NF EN 772-11	3/5 g.m ⁻² .s ^{-1/2}
• Coefficient de capillarité C₂ • Capillarity coefficient C ₂ • Kapillares Saugvermögen C ₂ • Коэффициент капиллярного всасывания C ₂	NF EN 772-11	2/4 g.m ⁻² .s ^{-1/2}
• Abrasion • Abrasion resistance • Verschleißverhalten • Истирание	NF EN 14157	21/25 mm
• Résistance à la flexion • Flexural strength • Biegefestigkeit • Сопротивление при сгибе	NF EN 12372	11/15 MPa
• Résistance aux attaches (type I) 3 cm • Resistance to fixing • Ausbruchlast am Ankerdornloch • Устойчивость при креплении (тип I)	NF EN 13364	1600/2200 N
• Résistance à la compression • Compressive strength • Druckfestigkeit • Прочность при сжатии	NF EN 772-1	90/130 MPa
• Glissance milieu sec • Slip resistance - dry environment • Schlüpfriegerkeit bei Trockenheit • Скольжение всухую	NF EN 14231	70/90 Flammée
• Glissance milieu humide • Slip resistance - wet environment • Schlüpfriegerkeit bei Feuchtigkeit • Скольжение во влажной среде	NF EN 14231	60/75 Flammée

Références

- Magasins Généraux - AUBERVILLIERS • Centre Commercial - BOURG EN BRESSE • La gare - DIJON • Aménagement Centre Ville - TOULON • Palais de Justice - CHALON-SUR-SAÔNE •
- Bunka Mura - TOKYO (JAPON) • Théâtre of Milton Keynes - LONDON (UK) •