

Euville

Pierre Calcaire



Euville



Nature	Aspect	Origine
Calcaire à entroques. Jurassique supérieur. Etage Oxfordien.	Ton beige soutenu, grain moyen anguleux et scintillant.	FRANCE - LORRAINE Euville (Meuse) 50 km de Nancy

Emplois préconisés
Revêtement de sol : Trafic collectif modéré extérieur et intérieur
Revêtement mural mince : Collé, Attaché, Elévation extérieure, Bandeau extérieur, Appui extérieur, Soubassement extérieur, Couronnement extérieur
Mur massif : Elévation extérieure, Rejailissement extérieur, Bandeau extérieur, Appui extérieur, Soubassement extérieur, Corniche extérieure

Art	Erscheinungsbild	Gemeinde
Breccienhaltiger kalk. Oberer Jura. Oxfordschicht.	Kräftiger Beigeton, mittler Körnung, kantig und glänzend.	FRANKREICH - LOTHRINGEN Euville (Meuse) 50 km von Nancy

Empfohlene Anwendungen
Bodenbelag: Mittlere Beanspruchung mit hohem Aufkommen im Außenbereich und im Innenbereich
Dünne Wandverkleidung: Geklebt, Befestigt, Hohe Anbringung im Außenbereich, Blende im Außenbereich, Stützfunktion im Außenbereich, Unterbau im Außenbereich, Abdeckung im Außenbereich
Massivmauer: Hohe Anbringung im Außenbereich, Rückprall im Außenbereich, Blende im Außenbereich, Stützfunktion im Außenbereich, Unterbau im Außenbereich, Vorsprung im Außenbereich

Nature	Appearance	Location
Crinoidal limestone. Upper Jurassic. Oxfordian stage.	Deep beige colour, medium grain, angular and sparkling.	France - LORRAINE Euville (Meuse) 50 km from Nancy

Recommended uses
Flooring: Outdoor and indoor public moderate traffic
Wall cladding: Glued, Standard fixing, Exterior cladding, Outdoor listels, Outdoor sills, Outdoor plinths, Outdoor coping
Exterior wall, Springing course: Exterior cladding, Outdoor spouts, Outdoor listels, Outdoor sills, Outdoor plinths, Outdoor cornices

Тип	Внешний вид	Происхождение
Известняк со скелетами иглокожих. Юрская верхняя. Оксфордский ярус.	Оттенок бежевый яркий, среднее зерно шероховатый и мерцающий.	ФРАНЦИЯ - ЛОТАРИНГИЯ Овий (Мёз) 50 км от Нанси

Рекомендации по применению
Покрытие пола: Для коллективного умеренного внутреннего
Покрытие стен тонким слоем: на клею, крепления. Наружное использование для фасадов, Междуетажный карниз снаружи, Наружный парапет, Наружный цоколь, Наружная венчающая часть
Внешняя стена: Наружное использование для фасадов, Отражающая поверхность снаружи, Междуетажный карниз снаружи, Наружный парапет, Наружный цоколь, Наружный нависающий карниз

Caractéristiques techniques/Identifizierungsbogen/Characteristics/Идентификационная карта

• Porosité ouverte • Open porosity • Offene Porosität • Открытая пористость	NF EN 1936	13/17 %
• Masse volumique apparente • Apparent density • Rohdichte • Объемная масса	NF EN 1936	2100/2300 kg/m ³
• Coefficient de capillarité C ₁ • Capillarity coefficient C ₁ • Kapillares Saugvermögen C ₁ • Коэффициент капиллярного всасывания C ₁	NF EN 722-11	60/100 g.m ⁻² .s ^{-1/2}
• Coefficient de capillarité C ₂ • Capillarity coefficient C ₂ • Kapillares Saugvermögen C ₂ • Коэффициент капиллярного всасывания C ₂	NF EN 722-11	70/100 g.m ⁻² .s ^{-1/2}
• Abrasion • Abrasion resistance • Verschleißverhalten • Истирание	NF EN 14157	31/35 mm
• Résistance à la flexion • Flexural strength • Biegefestigkeit • Сопротивление при сгибе	NF EN 12372	3/6 MPa
• Résistance aux attaches (type I) 3 cm • Resistance to fixing • Ausbruchlast am Ankerdornloch • Устойчивость при креплении	NF EN 13364	800/1000 N
• Résistance à la compression • Compressive strength • Druckfestigkeit • Прочность при сжатии	NF EN 722-1	30/50 MPa
• Glissance milieu sec • Slip resistance - dry environment • Schlüpfrigkeit bei Trockenheit • Скольжение всухую	NF EN 14231	80/100 Brossée
• Glissance milieu humide • Slip resistance - wet environment • Schlüpfrigkeit bei Feuchtigkeit • Скольжение во влажной среде	NF EN 14231	70/90 Brossée

Références

- INSAM - CHALONS EN CHAMPAGNE • Cour du Château Stanislas - COMMERCY • Bureaux "Le Rossini" - LA GARENNE COLOMBES • Lycée Paul Claudel - LAON • Préfecture - NANCY • Hôtel La Réserve - PARIS •
- Poste - BOULINGRIN • Bureaux PUM - REIMS • Twin Squares - DIEGEM (BELGIQUE) • Opéra Royal Flamand - ANVERS (BELGIQUE) • Little Halnaker - CHICHESTER (UK) • Pembroke Collège - CAMBRIDGE (UK) •